BC UNIVERSAL RRM

Premixed root canal filling material

Instruction for use

CE 1639

VERICOM CO., LTD.

48, Toegyegongdan 1-gil, Chuncheon-Si, Gangwon-Do, Korea
vericom@vericom.co.kr overseas@vericomdental.com
www.vericom.co.kr

Copyright ©VERICOM. All right reserved.

EC REP KTR Europe GmbH
Mergenthalerallee 77, 65760 Eschborn, Germany

■ For dental use only

bg Само за дентална употреба
hr Samo za stomatološku upotrebu
cs Pouze pro dentální použití
da Kun til dental brug
nl Alleen voor tandheelkundig gebruik
et Kasutamiseks ainult hambaravis
fi Vain hammaslääketieteelliseen käyttöön
fr Pour un usage dentaire seulement
de Nur für zahnmedizinische Verwendung
el Μόνο για οδοντική χρήση
hu Csak fogászati felhasználásra
it Solo per uso odontoiatrico
lv Tikai zobārstniecībai
lt Skirta naudoti tik odontologijos srityje
pl Wyłącznie do zastosowania dentystycznego
pt Exclusivamente para uso dentário
ro Doar pentru uz stomatologic
sk Len na dentálne použitie
sl Samo za dentalno uporabo
es Solo para uso dental
sv Endast för dentalt bruk

FKG Dentaire Sàrl
Le Crêt-du-Locle 4, 2322 Le Crêt-du-Locle, Switzerland
https://www.fkg.ch

20221107 BCURRM_IFU (Rev 0)

CE	CE marking / Маркировка „CE" / Oznaka CE / Značka CE / CE-mærkning / CE-markering / CE-vastavusmärgis / CE-merkintä / Marquage CE / CE-Kennzeichnung / Σήμανση CE / CE-jelölés / Marchio CE / CE markējums / CE ženklas / Oznakowanie CE / Marcação CE / Marcajul CE / Označenie CE / Oznaka CE / Marcado CE / CE-märkning
	Distributor / Дистрибутор / Distributer / Distributor / Distributor / Distributeur / Edasimüüja / Jälleenmyyjä / Distributeur / Händler / Διανομέας / Forgalmazó / Distributore / Izplatītājs / Platintojas / Dystrybutor / Distribuidor / Distributor / Distributor / Distributor / Distributor / Distributor

	Keep-dry / Да се пази сухо / Čuvajte od doticaja s vodom / Uschovávejte v suchu / Opbevares tørt / Droog houden / Hoorte kuivas / Garder au sec / Vor Nässe schützen / Να διατηρείται στεγνό / Tartsa szárazon / Mantenere asciutto / Uzglabāt sausu / Laikyti sausai / Chronić przed wilgocią / Manter seco / A se păstra uscat / Uschovávajte v suchu / Hraniti na suhem / Mantener seco / Hållt torr
25°C 77°F 10°C 50°F	Temperature limit / Температурно ограничение / Ograničenje temperature / Teplotní limit / Temperaturgrænse / Temperatuurlimiet / Temperatuuripiir / Lämpötilaraja / Limites de température / Temperaturgrenze / Όριο θερμοκρασίας / Hőmérsékleti határ / Limite di temperatura / Temperatūras ierobežojums / Temperatūros riba / Zakres temperatury / Limite de temperatura / Limită de temperatură / Teplotný limit / Temperaturna meja / Límite de temperatura / Temperaturgräns
	Manufacturer / Производител / Proizvođač / Výrobce / Producent / Fabrikant / Tootja / Valmistaja / Fabricant / Hersteller / Κατασκευαστής / Gyártó / Fabbricante / Ražotājs / Gamintojas / Wytwórca / Fabricante / Producător / Výrobca / Proizvajalec / Fabricante / Tillverkare
	Date of manufacturer / Дата на производство / Datum proizvodnje / Datum výroby / Fremstillingsdato / Productiedatum / Tootmiskuupäev / Valmistuspäivä / Date de fabrication / Herstellungsdatum / Ημερομηνία κατασκευής / Gyártás dátuma / Data di fabbricazione / Izgatavošanas datums / Pagaminimo data / Data produkcji / Data de fabrico / Data fabricației / Dátum výroby / Datum izdelave / Fecha de fabricación
	Do not re-use / Не използвайте повторно / Nemojte ponovno upotrijebiti / Nepoužívejte opakovaně / Må ikke genbruges / Niet opnieuw gebruiken / Mitte taaskasutada / Ei saa käyttää uudelleen / Ne pas réutiliser / Nicht wiederverwenden / Μην το επαναχρησιμοποιείτε / Ne használja újra / Non riutilizzare / Nelietot atkārtoti / Nenaudoti pakartotinai / Nie używać ponownie / Não reutilizar / A nu se reutiliza / Nepoužívajte opakovane / Ne uporabljajte ponovno / No reutilizar / Får ej återanvändas
EC REP	Authorized representative in the European Community / Упълномощен представител в Европейската общност / Ovlašteni predstavnik u Europskoj zajednici / Autorizovaný zástupce pro Evropské společenství / Autoriseret repræsentant i Det Europæiske Fællesskab / Gevolmachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap / Volitatud esindaja Euroopa Ühenduses / Valtuutettu edustaja Euroopan yhteisössä / Représentant agréé dans la Communauté européenne / Bevollmächtigter in der Europäischen Gemeinschaft / Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα / Meghatalmazott képviselő az Európai Közösségben / Rappresentante autorizzato nella Comunità europea / Pilnvarotais pārstāvis Eiropas Kopienā / Igaliotasis atstovas Europos bendrijoje / Upoważniony przedstawiciel we Wspólnocie Europejskiej / Representante autorizado na Comunidade Europeia / Reprezentant autorizat în Comunitatea Europeană / Autorizovaný zástupca pre Európske spoločenstvo / Pooblaščeni zastopnik v Evropski skupnosti / Representante autorizado en la Comunidad Europea / Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
	Non-sterile / Нестерилно / Nesterilno / Nesterilní / Ikke-sterile / Niet-steriel / Mittesterilne / Epästerilli / Non stérile / Nicht steril / Μη αποστειρωμένο / Nem steril / Non sterile/ Nesterils / Nesterilu / Wyrób niejałowy / Não esterilizado / Nesteril / Nesterilné / Nesterilno / Ne esteril / Icke-steril
	Medical device / Медицинско изделие / Medicinski uređaj / Zdravotnický prostředek / Medicinsk udstyr / Medisch hulpmiddel / Meditsiiniseade / Lääkinnällinen laite / Dispositif médical / Medizinprodukt / Ιατροτεχνολογικό προϊόν / Orvostechnikai eszköz / Dispositivo medico / Medicīniska iekārta / Medicinos priemonė / Wyrób medyczny / Dispositivo médico / Dispozitiv medical / Zdravotnícka pomôcka / Medicinski pripomoček / Producto sanitario / Medicinteknisk enhet

en Premixed root canal filling material

Description
BC Universal RRM is a premixed bioceramic paste developed for pulp capping, permanent root canal repair and filling. BC Universal RRM is delivered by the capsule containing the mixture of calcium aluminosilicate cement, liquid, and several compound particles. It sets in the root without the mixing process with additional water.

Composition
- Calcium aluminosilicate compound - Zirconium oxide - Thickening agent

Setting time
Setting time is under 25 minutes measured according to ISO 6876:2012. In a moist environment, the setting time could be under 10 minutes. In a dry environment, the setting time could be delayed.

Indications For Use
- Pulp Capping - Repair of Root Perforation - Repair of Root Resorption
- Root-end Filling - Apexification

Recommended procedure
Capsule
1. Prior to the application of BC Universal RRM, check the product for any damages or defects.
2. Insert the capsule into the gun and remove the capsule cap from the capsule.
3. Gently pull the trigger in order to extrude the appropriate amount of the material from the capsule. And pack the material down firmly in the treated area.
4. Depending on the application, BC Universal RRM could be applied by a capsule gun, a carrier or a spatula. After BC Universal RRM is placed, pack the material down firmly in the treated area.
5. Complete the treatment according to proper methods.

Pulp Capping
[Indirect]
1. Indirect pulp capping is the best treatment for normal pulp or reversible pulpitis. Do not attempt an indirect pulp capping for irreversible pulpitis.
2. Isolate the tooth with a rubber dam and complete cavity preparation using a high speed bur.
3. Remove all infected carious area using a round bur at low speed and/or a hand excavator.
4. Before the pulp is exposed, rinse the internal surface of the cavity preparation. Remove excessive moisture or hemorrhage with a dry cotton pellet.
5. Place an adequate amount of BC Universal RRM over the floor of dentin and pack the material, expanding onto sound dentin. Remove excess with a hand excavator, a micro brush or a cotton pellet.
6. Cover BC Universal RRM with a thin layer of glass ionomer cement and extend onto lateral dentin surrounding the exposure. Proceed the restoration according to manufacturer's instructions.
7. If the dentin thickness of cavity floor is too thin, it is recommended to follow up the detailed changes in clinical symptoms prior to final restoration with a composite resin system.
8. After the restoration, assess the pulp vitality using an X-ray every 3~6 months.

[Direct]
1. Isolate the tooth with a rubber dam and complete cavity preparation using a high speed bur.
2. Remove all caries using a round bur at low speed and/or a hand excavator.
3. Once the pulp is exposed, rinse the cavity and pulp exposure site with NaOCl. If bleeding occurs, achieve hemostasis by placing a cotton pellet dampened with NaOCl or sterile saline gently onto the pulp exposure.
4. Place an adequate amount of BC Universal RRM over the exposure using an appropriate instrument and pack the material. Remove excess with a micro brush or a cotton pellet.
5. Cover BC Universal RRM with a thin layer of glass ionomer cement extend onto lateral dentin surrounding the exposure. Proceed the restoration according to manufacturer's instructions.
6. It is recommended to follow up the detailed changes in clinical symptoms prior to final restoration with a composite resin system.
7. After the restoration, assess the pulp vitality using an X-ray every 3~6 months.

Repair of Root Perforation/Resorption
1. Isolate the tooth with a rubber dam. Debride the root canal using suitable instruments and irrigate with NaOCl.
2. Place $Ca(OH)_2$ in the root canal to disinfect the area for a week.
3. At the next visit, isolate the tooth using a rubber dam and remove $Ca(OH)_2$.
4. Control excess moisture by paper points. Isolate the root canal and Identify the perforation.
5. Apply BC Universal RRM to the perforation using the suitable instruments such as a plugger or paper points.
6. Check the adequate placement of BC Universal RRM using an X-ray. If not, remove the material and repeat the application.
7. Place a moist cotton pellet in the root canal, which is prepared by squeezing a wet cotton pellet, and seal the root canal by the temporary restoration for more than 4 hours.
8. After 4 hours or at the next visit, isolate the tooth with a rubber dam and examine if the material is fully set. If not, remove the material and repeat the application.
9. If BC Universal RRM is fully set, obturate the root canal to complete the treatment.

Root-end Filling
1. Gain access to the root-end and resect the root with a surgical bur.
2. Prepare the root-end cavity with a depth of 3~5 mm using an ultrasonic tip.
3. Isolate the area and control excess moisture with paper points. Control the hemorrhage with an appropriate method.
4. Apply BC Universal RRM to the root end using the suitable instruments.
5. Remove excess material and clean the surface of the root.
6. Check the adequate placement of BC Universal RRM using an X-ray.
7. If BC Universal RRM is fully set, obturate the root canal to complete the treatment.

Storage
1. Keep BC Universal RRM in a cool place (10~25 °C). Avoid direct sunlight.
2. Please maintain each pouch sealed when not using BC Universal RRM.

Precautions
1. For dental use only.
2. It should be used by a dentist and dental professional. Observe the procedure and the precautions.
3. Keep it away from non-dental users such as children, senior citizens and others.
4. Avoid contact of the material with the skin and eyes. If the material contacts with the skin, remove immediately with a sponge or cotton and then, wash them under running water. In case of contact with eyes, wash them under running water immediately and seek medical attention.
5. Do not apply BC Universal RRM by excessive force into the root canal, as it can result in damages.
6. Do not use this product in patients with known allergies to ingredients of the product.
7. Check for defects in a pouch before its application. Do not use if the package is damaged.
8. Do not swallow and ingest.
9. Do not use after expiry date.
10. For a single use only. Do not re-use to prevent contamination.

Warranty
VERICOM Co., LTD. will replace product that is proven to be defective. VERICOM Co., LTD. does not accept liability for any damage or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the product described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connection therewith.

bg Предварително смесен материал за запълване на коренови канали

Описание
BC Universal RRM е предварително смесена биокерамична паста, разработена за капсулиране на пулпата, възстановяване и запълване на постоянни коренови канали. BC Universal RRM се доставя под формата на капсула, съдържаща смес от калциево-алуминосиликатен цимент, течност и няколко съставни частици. Той стяга в корена без процес на смесване с допълнителна вода.

Състав
- Калциево -алуминосиликатно съединение - Циркониев оксид - Уплътняващ агент

Време на стягане
Времето за стягане е под 25 минути, измерено в съответствие с ISO 6876:2012. Във влажна среда времето за стягане може да е под 10 минути. В суха среда времето за стягане може да е много по-дълго.

Показания за употреба
- Защитно покритие на пулпа - Възстановяване на коренова перфорация
- Възстановяване на коренова резорбция - Запълване на края на корена
- Апексификация

Препоръчителна процедура
Капсула
1. Преди нанасяването на BC Universal RRM, проверете продукта за потенциални повреди или дефекти.
2. Поставете капсулата в пистолета и отстранете капачката от капсулата.
3. Внимателно натиснете спусъка, за да изтласкате необходимото количество материал от капсулата. След това притиснете здраво материала в обработваната зона.
4. В зависимост от приложението, BC Universal RRM може да се нанася с пистолет за капсули, носител или шпатула. След поставяне на BC Universal RRM, притиснете здраво материала в обработваната зона.
5. Завършете лечението според правилните методи.

Защитно покритие на пулпата
[непрях]
1. Индиректното капсулиране на пулпата е най-доброто лечение при нормална пулпа или обратим пулпит. Не правете опити за индиректно затваряне на пулпата при необратим пулпит.
2. Изолирайте зъба с гумена пломба и завършете подготовката на кавитета с помощта на високоскоростен борер.
3. Отстранете цялата инфектирана кариозна зона с кръгла бормашина с ниска скорост или с ръчен екскаватор.
4. Преди да се разкрие пулпата, изплакнете вътрешната повърхност на кухината за препарата. Отстранете прекомерната влага или кръвоизлива със суха памучна кълпа.
5. Поставете достатъчно количество от BC Universal RRM върху дъното на дентина и притиснете материала, като го разстелете върху здравия дентин. Отстранете излишното количество с ръчен екскаватор, микročетка или памучно топче.
6. Покрийте BC Universal RRM с тънък слой стъклен йономерен цимент и нанесете върху страничната дентинова стена на кухината. Извършете възстановяването съгласно инструкциите на производителя.
7. Ако дебелината на дентина на дъното на кавитета е твърде тънка, препоръчва се да се проследят подробните промени в клиничните симптоми преди окончателното възстановяване с композитна смола.
8. След възстановяването, оценявайте жизнеността на пулпата с помощта на рентгенова снимка на всеки 3-6 месеца.

[Прямо]
1. Изолирайте зъба с гумена пломба и завършете подготовката на кавитета с помощта на високоскоростен борер.
2. Отстранете всички кариеси с кръгъл борер на ниска скорост и/или ръчен екскаватор.
3. След като пулпата е оголена, изплакнете кавитета и мястото на оголване на пулпата с NaOCl. Ако се появи кървене, постигнете хемостаза, като поставите памучно топче, навлажнено с NaOCl или стерилен физиологичен разтвор внимателно върху експозицията на пулпата.
4. Поставете достатъчно количество BC Universal RRM върху експозицията с помощта на подходящ инструмент и опаковайте материала. Отстранете излишното количество с микročетка или памучно топче.
5. Покрийте BC Universal RRM с тънък слой стъклен йономерен цимент, нанесете върху страничната дентин, който обгражда експозицията. Извършете възстановяването съгласно инструкциите на производителя.
6. Препоръчва се да се проследят подробните промени в клиничните симптоми преди окончателното възстановяване с композитна смола.
7. След възстановяването оценявайте жизнеността на пулпата с помощта на рентгенова снимка на всеки 3-6 месеца.

Възстановяване на коренова перфорация/Резорбция
1. Изолирайте зъба с кофердам. Почистете кореновия канал с помощта на подходящи инструменти и направете иригация с NaOCl.
2. Поставете $Ca(OH)_2$ в кореновия канал, за да дезинфекцирате областта в продължение на една седмица.
3. При следващото посещение изолирайте зъба с помощта на гумена пломба и отстранете $Ca(OH)_2$.
4. Проверете влажността чрез хартиени щифтове. Изолирайте кореновия канал и установете перфорацията.
5. Нанесете BC Universal RRM върху перфорацията с помощта на подходящи инструменти, като например запушалка или хартиени щифтове.
6. Проверете подходящото разположение на BC Universal RRM с помощта на рентгенова снимка. Ако това не е така, отстранете материала и повторете нанасянето.
7. Поставете влажно памучно топче в кореновия канал, като го изстискате предварително и запечатайте кореновия канал с материал за временното възстановяване за повече от 4 часа.
8. След 4 часа или при следващото посещение изолирайте зъба с кофердам и проверете дали материалът е напълно стегнал. Ако това не е така, отстранете материала и повторете нанасянето.
9. Ако BC Universal RRM е изцяло втвърден, обтурирайте кореновия канал, за да завършете лечението.

Запълване на края на корена
1. Осигурете достъп до края на корена и го изрежете с хирургически борер.
2. Подгответе кухината в края на корена с дълбочина 3~5 mm с помощта на ултразвуков накрайник.
3. Изолирайте зоната и контролирайте излишната влага с хартиени щифтове. Овладейте кръвоизлива с подходящ метод.
4. Нанесете BC Universal RRM в кореновия канал с помощта на подходящи инструменти.
5. Отстранете излишния материал и почистете повърхността на корена.
6. Проверете подходящото разположение на BC Universal RRM с помощта на рентгенова снимка.
7. Ако BC Universal RRM е изцяло втвърдена, обтурирайте кореновия канал, за да завършете лечението.

Съхранение
1. Съхранявайте BC Universal RRM на хладно място (10~25°C). Избягвайте пряка слънчева светлина.
2. Моля, дръжте всяка торбичка плътно затворена, когато не използвате BC Universal RRM.

Предпазни мерки
1. Само за дентална употреба.
2. Трябва да се използва от зъболекар и специалист по дентална медицина. Спазвайте процедурата и предпазните мерки.
3. Съхранявайте на място недостъпно за потребители, които не са стоматолози, включително деца, възрастни хора и други.
4. Избягвайте контакт на материала с кожата и очите. Ако материалът попадне върху кожата, незабавно го отстранете с гъба или памук и след това го измийте под течаща вода. При попадане в очите незабавно ги измийте под течаща вода и потърсете медицинска помощ.
5. Не прилагайте BC Universal RRM с прекомерна сила в кореновия канал, тъй като това може да доведе до увреждания.
6. Не използвайте този продукт при пациенти с известни алергии към съставките на продукта.
7. Проверете за дефекти в торбичката преди нейното прилагане. Не използвайте, ако опаковката е повредена.
8. Не прегълщайте и не поглъщайте.
9. Не използвайте след изтичане на срока на годност.
10. Само за еднократна употреба. Не използвайте повторно, за да предотвратите замърсяване.

Гаранция
VERICOM CO., LTD ще замени продукта, за който е доказано, че е дефектен. VERICOM CO., LTD. не поема отговорност за каквито и да било щети или загуби, преки или косвени, произтичащи от използването или невъзможността за използване на описания продукт. Преди употребата потребителят е длъжен да определи дали продуктът е подходящ за използване по предвиденото предназначение. Потребителят поема всички рискове и отговорности във връзка с това.

hr Unaprijed pripremljen materijal za punjenje korijenskih kanala

Opis
BC Universal RRM je unaprijed pripremljena biokeramička pasta osmišljena za prekrivanje pulpe, trajno ispunjenje korijenskog kanala i punjenje. BC Universal RRM dolazi u obliku kapsule koja sadrži mješavinu kalcijevog aluminosilikatnog cementa, tekućine i nekoliko spojeva. Stvrdnjava se u korijenu bez dodatnog miješanja s vodom.

Sastav
- Spoj kalcijevog aluminosilikata - Cirkonijev oksid - Sredstvo za zgušnjavanje

Vrijeme stvrdnjavanja
Vrijeme stvrdnjavanja, mjereno u skladu s ISO6876:2012, je 25 minuta. U vlažnom okruženju, vrijeme stvrdnjavanja može biti ispod 10 minuta. U suhom okruženju vrijeme stvrdnjavanja može se produžiti.

Indikacije za upotrebu
– prekrivanje pulpe – popravak perforacija korijena – liječenje resorpcije korijena
– punjenje kraja kanala – apeksifikacija

Preporučeni postupak
Kapsula
1. Prije nanošenja BC Universal RRM-a provjerite je li proizvod oštećen ili ima nedostataka.
2. Umetnite kapsulu u aplikator i uklonite kapicu s kapsule.
3. Lagano povucite okidač kako biste istisnuli odgovarajuću količinu materijala iz kapsule. I čvrsto utisnite materijal u tretirano područje.
4. Ovisno o primjeni, BC Universal RRM je moguće nanositi aplikatorom za kapsule, nosačem ili lopaticom. Nakon što ste nanijeli BC Universal RRM, čvrsto utisnite materijal u tretirano područje.
5. Dovršite tretman odgovarajućim metodama.

Prekrivanje pulpe
[Indirektno]
1. Indirektno prekrivanje pulpe je najbolji tretman za zdravu pulpu ili reverzibilni pulpitis. U slučaju ireverzibilnog pulpitisa, ne pokušavajte indirektno prekriti pulpu.
2. Izolirajte zub koferdamom i dovršite preparaciju kaviteta pomoću svrdla velike brzine.
3. Uklonite sve dijelove zaražene karijesom pomoću okruglog svrdla pri maloj brzini i/ili pomoću ručne žlice.
4. Prije otkrivanja pulpe, isperite unutarnju površinu preparacije kaviteta. Uklonite višak vlage ili zaustavite krvarenje suhom kuglicom vate.
5. Nanesite odgovarajuću količinu BC Universal RRM-a na dno dentina i utisnite materijal šireći se na zdravi dentin. Višak uklonite ručnom kiretom, mikro četkom ili kuglicom vate.
6. Prekrijte BC Universal RRM tankim slojem staklenojonomernog cementa i proširite na lateralni stijenku dentinskog kaviteta. Nastavite s restauracijom prema uputama proizvođača.
7. Ako je debljina dentina na dnu kaviteta pretanka, preporuča se pratiti detaljne promjene kliničkih simptoma prije konačne restauracije sustavom kompozitne smole.
8. Nakon restauracije, rendgenskom snimkom provjeravati vitalnost pulpe svakih 3-6 mjeseci.

[Direktno]
1. Izolirajte zub koferdamom i dovršite preparaciju kaviteta pomoću svrdla velike brzine.
2. Uklonite sve karijese pomoću okruglog svrdla pri maloj brzini i/ili ručne kirete.
3. Nakon što je pulpa otkrivena, isperite kavitet i mjesto izloženosti pulpe s NaOCl. Ako dođe do krvarenja, postignite hemostazu sterilnom kuglicom vate koja ste navlažili s NaOCl ili nanoseći sterilnu fiziološku otopinu na izloženu pulpu.
4. Nanesite odgovarajuću količinu BC Universal RRM-a preko izložene pulpe odgovarajućim instrumentom i utisnite materijal. Višak uklonite mikro četkom ili kuglicom vate.
5. Prekrijte BC Universal RRM tankim slojem staklenojonomernog cementa i proširite na lateralnu stranu dentina koji okružuje izloženo dno. Nastavite s restauracijom prema uputama proizvođača.
6. Preporuča se pratiti detaljne promjene kliničkih simptoma prije konačne restauracije sustavom kompozitne smole.
7. Nakon restauracije, rendgenskom snimkom provjeravati vitalnost pulpe svakih 3-6 mjeseci.

Popravak perforacije korijena/resorpcija
1. Izolirajte zub koferdamom. Očistite korijenski kanal odgovarajućim instrumentima i isperite pomoću NaOCl.
2. Stavite $Ca(OH)_2$ u korijenski kanal kako biste područje dezinficirali jedan tjedan.
3. Sljedeću posjetu ponovno izolirajte zub koferdamom i uklonite $Ca(OH)_2$.
4. Kontrolirajte višak vlage papirnatim štapićima. Izolirajte korijenski kanal i identificirajte perforaciju.
5. Nanesite BC Universal RRM na perforaciju odgovarajućim instrumentima kao što su nabijači ili papirnati štapići.
6. Rendgenskom snimkom provjerite je li BC Universal RRM pravilno nanesen. Ako nije, uklonite materijal i ponovite nanošenje.
7. Stavite vlažnu kuglicu vate u korijenski kanal, koju ćete pripremiti na način da mokru kuglicu vate stisnete, a zatim zatvorite korijenski kanal privremenom restauracijom na više od četiri (4) sata.
8. Nakon četiri (4) sata ili tijekom sljedećeg posjeta izolirajte zub koferdamom i provjerite je li materijal u potpunosti stvrdnuo. Ako nije, uklonite materijal i ponovite nanošenje.
9. Ako se BC Universal RRM potpuno stvrdnuo, zatvorite korijenski kanal da biste dovršili liječenje.

Ispuna kraja korijena
1. Pristupite kraju korijena i izvršite resekciju korijena kirurškim svrdlom.
2. Ultrazvučnim vrhom pripremite kavitet na kraju korijena dubine 3-5 mm.
3. Izolirajte područje i kontrolirajte višak vlage papirnatim štapićima. Kontrolirajte krvarenje odgovarajućom metodom.
4. Odgovarajućim instrumentima nanesite BC Universal RRM u korijenski kanal.
5. Uklonite višak materijala i očistite površinu korijena.
6. Rendgenskom snimkom provjerite je li BC Universal RRM pravilno nanesen.
7. Ako je BC Universal RRM u potpunosti stvrdnuo, zatvorite korijenski kanal da biste dovršili liječenje.

Skladištenje
1. Čuvajte BC Universal RRM na hladnom mjestu (10 ~ 25 °C). Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost.
2. Kad ne upotrebljavate BC Universal RRM, svaku vrećicu držite zatvorenu.

Mjere opreza
1. Samo za stomatološku upotrebu.
2. Smiju ga upotrebljavati stomatolozi i stomatološki stručnjaci. Slijedite postupak i mjere opreza.
3. Držite proizvod podalje od korisnika koji nisu stomatolozi, poput djece, starijih osoba i ostalih.
4. Izbjegavajte kontakt materijala s kožom i očima. Ako materijal dođe u dodir s kožom, odmah ga uklonite spužvom ili pamučnom krpicom, a zatim kožu operite pod tekućom vodom. U slučaju kontakta s očima, odmah ih isperite pod tekućom vodom i potražite liječničku pomoć.
5. Ne nanosite BC Universal RRM pretjeranim pritiskom u korijenski kanal jer može dovesti do oštećenja.
6. Ne upotrebljavajte ovaj proizvod kod pacijenata koji su alergični na sastojke proizvoda.
7. Prije primjene, provjerite ima li u vrećici nedostataka. Ne upotrebljavajte ako je oštećenje bitno.
8. Ne gutajte proizvod i ne unosite ga u probavni sustav.
9. Ne upotrebljavajte nakon isteka roka trajanja.
10. Samo za jednokratnu upotrebu. Kako biste spriječili kontaminaciju, ne upotrebljavajte više puta.

Jamstvo
VERICOM CO., LTD će zamijeniti proizvod za koji se dokaže da je neispravan. VERICOM CO., LTD ne prihvaća odgovornost za bilo kakvu štetu i, izravni ili posljedični, gubitak koji proizlaze iz korištenja ili nemogućnosti korištenja opisanog proizvoda. Korisnik je dužan prije uporabe utvrditi prikladnost proizvoda za namjeravanu upotrebu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s proizvodom.

cs Předmíchaný výplňový materiál kořenových kanálků

Popis
BC Universal RRM je předmíchaná biokeramická pasta vyvinutá pro překrytí dřeně, trvalou opravu a výplň kořenových kanálků. BC Universal RRM se dodává ve formě kapsli obsahující směs hlinitokřemičitanu vápenatého, kapaliny a několika složek. Nánášející se na kořen bez nutnosti dalšího smíchání s vodou.

Složení
- Sloučenina hlinitokřemičitanu vápenatého - Oxid zirkoničitý - Zahušťovadlo

Doba tuhnutí
Doba tuhnutí se pohybuje pod 25 minut, měřeno podle ISO 6876:2012. Ve vlhkém prostředí může být doba tuhnutí nižší než 10 minut. V suchém prostředí může být doba tuhnutí vyšší.

Indikace pro použití
– Překrytí dřeně – Oprava perforace kořene – Oprava resorpce kořene
– Výplň konce kořene – Apexifikace

Doporučený postup
Kapsle
1. Zkontrolujte BC Universal RRM na hladnom mjestu (10 ~ 25 °C). Izbjegavajte izravnu sunčevu svjetlost.
2. Umetněte kapsli do pistole a sejměte víčko kapsle z kapsle.
3. Jemně zatáhněte za spoušť, abyste vytlačili z kapsle množství materiálu z kapsle. Materiál pevně zatlačte do ošetřované oblasti.
4. V závislosti na aplikaci může být pasta BC Universal RRM aplikována pomocí kapslové pistole, nosiče nebo lopatky. Po umístění pasty BC Universal RRM materiál pevně zatlačte do ošetřované oblasti.
5. Dokončete ošetření pomocí správných postupů.

Překrytí dřeně
[Nepřímé]
1. Nepřímé překrytí dřeně je nejlepší léčbou běžné nebo reverzibilní pulpitidy. Nepokoušejte se o nepřímé překrytí dřeně u nevratné pulpitidy.
2. Izolujte zub koferdamem a dokončete přípravu kavity pomocí vysokorychlostní frézy.
3. Odstraňte všechny oblasti infikované zubním kazem pomocí kulaté frézy při nízké rychlosti a/nebo ručního exkavátoru.
4. Před obnažením dřeně opláchněte vnitřní povrch přípravy kavity. Odstraňte nadměrnou vlhkost nebo krvácení suchou vatovou kuličkou.
5. Umístěte přiměřené množství pasty BC Universal RRM na dno dentinu a zatlačte materiál tak, aby se roztáhl na zdravý dentin. Odstraňte přebytek pomocí ručního exkavátoru, mikrokartáčku nebo vatové kuličky.
6. Pastu BC Universal RRM překryjte tenkou vrstvou skloionomerního cementu a roztáhněte ji k boční stěně dentinové kavity. Pokračujte v rekonstrukci podle pokynů výrobce.
7. Pokud je tloušťka dentinu na dně kavity příliš tenká, před konečnou výplní pomocí kompozitního pryskyřičného systému se doporučuje sledovat podrobné změny klinických příznaků.
8. Po ošetření zkontrolujte vitalitu dřeně pomocí rentgenového snímku každých 3-6 měsíců.

[Přímé]
1. Izolujte zub koferdamem a dokončete přípravu kavity pomocí vysokorychlostní frézy.
2. Odstraňte všechny kazy pomocí kulaté frézy při nízké rychlosti a/nebo ručního exkavátoru.
3. Jakmile je dřeň obnažena, propláchněte kavitu a místo obnažení dřeně pomocí NaOCl. Pokud dojde ke krvácení, dosáhněte hemostázy opatrným umístěním vatové kuličky navlhčené v NaOCl nebo sterilním fyziologickém roztoku na obnaženou dřeň.
4. Umístěte přiměřené množství přípravku BC Universal RRM na obnažené místo pomocí vhodného nástroje a materiál zatlačte. Přebytek odstraňte mikrokartáčkem nebo vatovou kuličkou.
5. Pastu BC Universal RRM překryjte tenkou vrstvou skloionomerního cementu, který roztáhněte na lateral dentinu obklopující obnažené místo. Pokračujte v rekonstrukci podle pokynů výrobce.
6. Před konečnou výplní pomocí kompozitního pryskyřičného systému se doporučuje sledovat podrobné změny klinických příznaků.
7. Po rekonstrukci zhodnoťte vitalitu dřeně pomocí rentgenového snímku každých 3-6 měsíců.

Oprava perforace/resorpce kořene
1. Zub izolujte koferdamem. Vyčistěte kořenový kanálek pomocí vhodných nástrojů a propláchněte pomocí NaOCl.
2. Umístěte $Ca(OH)_2$ do kořenového kanálku k dezinfekci oblasti na dobu jednoho týdne.
3. Při příští návštěvě zub izolujte kofferdamem a odstraňte $Ca(OH)_2$.
4. Zkontrolujte nadměrnou vlhkost papírovými hroty. Izolujte kořenový kanálek a identifikujte perforaci.
5. Nanesete pastu BC Universal RRM na perforaci pomocí vhodných nástrojů, jako je zátka nebo papírové hroty.
6. Zkontrolujte správný umístění pasty BC Universal RRM pomocí rentgenu. Pokud umístění není správné, odstraňte materiál a aplikaci opakujte.
7. Do kořenového kanálku umístěte navlhčenou vatovou kuličku, kanálek připravíte vymačkáním navlhčené vatové kuličky. Kořenový kanálek utěsněte provizorní výplní na dobu více než 4 hodin.
8. Po 4 hodinách nebo při další návštěvě izolujte zub kofferdamem a zkontrolujte, zda je materiál zcela ztuhlý. Pokud umístění není správné, odstraňte materiál a aplikaci opakujte.
9. Pokud pasta BC Universal RRM zcela ztuhla, dokončete ošetření obturací kořenového kanálku.

Výplň konce kořene
1. Vytvořte přístup ke konci kořene a resekujte kořen chirurgickou frézou.
2. Připravte kavitu konce kořene s hloubkou 3-5 mm pomocí ultrazvukového hrotu.
3. Izolujte oblast a zkontrolujte přebytečnou vlhkost pomocí papírových hrotů. Zkontrolujte krvácení pomocí vhodné metody.
4. Nanesete pastu BC Universal RRM na kořenový kanálek pomocí vhodných nástrojů.
5. Odstraňte přebytečný materiál a očistěte povrch kořene.
6. Zkontrolujte správné umístění pasty BC Universal RRM pomocí rentgenu.
7. Pokud je BC Universal RRM zcela ztuhlý, dokončete ošetření obturací kořenového kanálku.

Skladování
1. Skladujte pastu BC Universal RRM na chladném místě (10 až 25 °C). Vyhněte se přímému slunečnímu záření.
2. Pokud pastu BC Universal RRM nepoužíváte, ponechte jednotlivé sáčky uzavřené.

Bezpečnostní opatření
1. Pouze pro dentální použití.
2. Přípravek by měl používat pouze zubní lékař nebo dentista. Dodržujte postup a bezpečnostní opatření.
3. Uchovávejte přípravek mimo dosah uživatelů, kteří nejsou dentálními specialisty, jako jsou děti, senioři nebo jiné osoby.
4. Zabraňte kontaktu materiálu s kůží a očima. Pokud se materiál dostane do kontaktu s pokožkou, okamžitě ji odstraňte houbičkou nebo vatou a poté ji omyjte pod tekoucí vodou. V případě zasažení očí okamžitě očí vypláchněte pod tekoucí vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
5. Neaplikujte pastu BC Universal RRM nadměrnou silou do kořenového kanálku, protože to může způsobit poškození.
6. Neaplikujte tento přípravek u pacientů se známou alergií na některou ze složek přípravku.
7. Před aplikací zkontrolujte, zda není sáček porušen. Nepoužívejte, pokud byl obal porušen.
8. Nepolykejte a nepřijímejte.
9. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.
10. Pouze na jedno použití. Nepoužívejte opakovaně, abyste zabránili kontaminaci.

Záruka
Společnost VERICOM CO., LTD vymění výrobek, u kterého se prokáže, že je vadný. Společnost VERICOM CO., LTD. nepřebírá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, ať už přímé nebo následné, vyplývající z použití nebo nemožnosti použít popsaný výrobek. Před použitím je odpovědností uživatele určit vhodnost přípravku pro zamýšlené použití. V souvislosti s tím uživatel přebírá veškerá rizika a odpovědnost.

da Forblandet rodkanalfyldningsmateriale

Beskrivelse
BC Universal RRM er en færdiglandet biokeramisk pasta, der er udviklet til pulpafdækning, reparation af permanente rodkanaler og fyldning. BC Universal RRM leveres i en kapsel, der indeholder en blanding af calciumaluminosilikatcement, væske og flere sammensatte partikler. Den hærder i roden uden blandingsproces med yderligere vand.

Sammensætning
- Calciumaluminosilikatforbindelse - Zirconiumoxid - Fortykningsmiddel

Hærdningstid
Hærdningstiden er under 25 minutter målt i henhold til ISO 6876:2012.I et fugtigt miljø kan hærdningstiden være under 10 minutter. I et tørt miljø kan hærdningstiden være forlænget.

Indikationer for brug
- Afdækning af pulp - Reparation af rodperforering
- Reparation af rodresorption - Fyldning af rodspidsen - Apexification

Anbefalet procedure
Kapsel
1. Før du anvender BC Universal RRM, skal du kontrollere produktet for eventuelle skader eller defekter.
2. Indsæt kapslen i pistolen, og fjern kapselhætten fra kapslen.
3.

el Προαναμεμειγμένο υλικό πλήρωσης ριζικού σωλήνα

Περιγραφή
Το BC Universal RRM είναι μια προαναμεμειγμένη βιοκεραμική πάστα που έχει δημιουργηθεί για κάλυψη πολφού και μόνιμη αποκατάσταση και πλήρωση ριζικού σωλήνα. Το BC Universal RRM παρέχεται μέσω της κάψουλας που περιέχει το μείγμα της κονίας αργυλοπυριτικού ασβεστίου, το υγρό και διάφορα σύνθετα σωματίδια. Πηχές μέσα στη ρίζα χωρίς τη διαδικασία ανάμειξης με πρόσθετο νερό.

Σύνθεση
– Ένωση αργιλοπυριτικού ασβεστίου – Οξείδιο του ζιρκονίου – Πυκνωτικό μέσο

Χρόνος πήξης
Ο χρόνος πήξης είναι κάτω από 25 λεπτά καταμετρημένα σύμφωνα με το ISO 6876:2012. Σε υγρό περιβάλλον ο χρόνος πήξης μπορεί να είναι μικρότερος από 10 λεπτά. Σε ξηρό περιβάλλον η πήξη μπορεί να καθυστερήσει.

Ενδείξεις χρήσης
– Κάλυψη πολφού – Αποκατάσταση διάτρησης ρίζας
– Αποκατάσταση απορρόφησης ρίζας – Πλήρωση ακροριζίου
– Ακροριζοτάφρωση

Συνιστώμενη διαδικασία

Κάψουλα
1. Πριν από την εφαρμογή του BC Universal RRM, ελέγξτε το προϊόν για τυχόν ζημιές ή ελαττώματα.
2. Τοποθετήστε την κάψουλα μέσα στο πιστόλι και αφαιρέστε το καπάκι της κάψουλας από την κάψουλα.
3. Τραβήξτε από τη σκανδάλη για να εξοβιδώσετε την ενδεδειγμένη ποσότητα υλικού από την κάψουλα. Και πιέστε καλά το υλικό προς τα κάτω στην περιοχή υπό επεξεργασία.
4. Ανάλογα με την εφαρμογή, το BC Universal RRM μπορεί να εφαρμοστεί με πιστόλι για κάψουλες, μεταφορέα ή σπάτουλα. Μετά την τοποθέτηση του BC Universal RRM, πιέστε καλά το υλικό προς τα κάτω στην περιοχή υπό επεξεργασία.
5. Ολοκληρώστε τη θεραπεία σύμφωνα με τις κατάλληλες μεθόδους.

Κάλυψη πολφού
[Έμμεση]
1. Η έμμεση κάλυψη πολφού είναι η καλύτερη θεραπεία για κανονικούς πολφούς ή αναστρέψιμη πολφίτιδα. Μην επιχειρήσετε έμμεση κάλυψη πολφού για μη αναστρέψιμη πολφίτιδα.
2. Απομονώστε το δόντι με έναν ελαστικό απομονωτήρα και ολοκληρώστε την προετοιμασία της κοιλότητας χρησιμοποιώντας μια φρέζα υψηλής ταχύτητας.
3. Χρησιμοποιήστε μια τεχνητή δόντια χρησιμοποιώντας μια στρογγυλή φρέζα σε χαμηλή ταχύτητα ή/και ένα χειροκίνητο εκσκαφέα.
4. Μόλις εκτεθεί ο πολφός, ξεπλύνετε την κοιλότητα και τη βάση έκθεσης του πολφού με NaOCl. Αν σημειωθεί αιμορραγία, προβείτε σε αιμόσταση τοποθετώντας ένα επίθεμα από βαμβάκι μουλιασμένο με NaOCl ή αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό απαλά στην έκθεση του πολφού.
4. Τοποθέτηση επαρκή ποσότητα BC Universal RRM στην έκθεση χρησιμοποιώντας το κατάλληλο όργανο και πιέστε το υλικό. Αφαιρέστε την πλεονάζουσα ποσότητα με ένα βουρτσάκι ή ένα επίθεμα από βαμβάκι.
5. Καλύψτε το BC Universal RRM με μια λεπτή στρώση κονίας από ιονομερή υάλου μέχρι την πλευρική οδοντίνη που περιβάλλει την έκθεση. Συνεχίστε την αποκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
6. Συνιστάται να παρακολουθήσετε τις λεπτομερείς αλλαγές στα κλινικά συμπτώματα πριν από την τελική αποκατάσταση με ένα σύστημα συνθετικής ρητίνης.
7. Μετά την αποκατάσταση, αξιολογήστε τη ζωτικότητα του πολφού χρησιμοποιώντας ακτίνες X κάθε 3-6 μήνες.

[Άμεση]
1. Απομονώστε το δόντι με έναν ελαστικό απομονωτήρα και ολοκληρώστε την προετοιμασία της κοιλότητας χρησιμοποιώντας μια φρέζα υψηλής ταχύτητας.
2. Αφαιρέστε όλη την τερηδόνα χρησιμοποιώντας μια στρογγυλή φρέζα σε χαμηλή ταχύτητα ή/και ένα χειροκίνητο εκσκαφέα.
3. Μόλις εκτεθεί ο πολφός, ξεπλύνετε την κοιλότητα και τη βάση έκθεσης του πολφού με NaOCl. Αν σημειωθεί αιμορραγία, προβείτε σε αιμόσταση τοποθετώντας ένα επίθεμα από βαμβάκι μουλιασμένο με NaOCl ή αποστειρωμένο φυσιολογικό ορό απαλά στην έκθεση του πολφού.
4. Τοποθέτηση επαρκή ποσότητα BC Universal RRM στην έκθεση χρησιμοποιώντας το κατάλληλο όργανο και πιέστε το υλικό. Αφαιρέστε την πλεονάζουσα ποσότητα με ένα βουρτσάκι ή ένα επίθεμα από βαμβάκι.
5. Καλύψτε το BC Universal RRM με μια λεπτή στρώση κονίας από ιονομερή υάλου μέχρι την πλευρική οδοντίνη που περιβάλλει την έκθεση. Συνεχίστε την αποκατάσταση σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
6. Συνιστάται να παρακολουθήσετε τις λεπτομερείς αλλαγές στα κλινικά συμπτώματα πριν από την τελική αποκατάσταση με ένα σύστημα συνθετικής ρητίνης.
7. Μετά την αποκατάσταση, αξιολογήστε τη ζωτικότητα του πολφού χρησιμοποιώντας ακτίνες X κάθε 3-6 μήνες.

Αποκατάσταση διάτρησης/απορρόφησης ρίζας
1. Απομονώστε το δόντι με έναν ελαστικό απομονωτήρα. Προβείτε σε χειρουργική καθαρισμό του ριζικού σωλήνα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα όργανα και διαβρέξτε με NaOCl.
2. Βάλτε Ca(OH)$_2$ μέσα στον ριζικό σωλήνα για να απολυμάνετε την περιοχή για μία εβδομάδα.
3. Στην επόμενη επίσκεψη, απομονώστε το δόντι χρησιμοποιώντας έναν ελαστικό απομονωτήρα και αφαιρέστε το Ca(OH)$_2$.
4. Ελέγξτε την πλεονάζουσα υγρασία με κώνους χάρτου. Απομονώστε τον ριζικό σωλήνα και προσδιορίστε τη διάτρηση.
5. Εφαρμόστε το BC Universal RRM στη διάτρηση χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα όργανα όπως έναν συμπυκνωτήρα ή κώνους χάρτου.
6. Ελέγξτε ότι το BC Universal RRM έχει τοποθετηθεί σωστά χρησιμοποιώντας ακτίνες X. Αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, αφαιρέστε το υλικό και επαναλάβετε την εφαρμογή.
7. Βάλτε ένα βαμβάκι επίθεμα από βαμβάκι μέσα στον ριζικό σωλήνα, ο οποίος έχει προετοιμαστεί πιέζοντας ένα μικρό επίθεμα από βαμβάκι, και σφραγίστε τον ριζικό σωλήνα με προσωρινή αποκατάσταση για πάνω από 4 ώρες.
8. Μετά από 4 ώρες η στρογγυλεμένη επίσκεψη, απομονώστε το δόντι με έναν ελαστικό απομονωτήρα και ελέγξτε αν το υλικό έχει πήξει τελείως. Αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, αφαιρέστε το υλικό και επαναλάβετε την εφαρμογή.
9. Αν το BC Universal RRM έχει πήξει τελείως, αποφράξτε τον ριζικό σωλήνα για να ολοκληρώσετε τη θεραπεία.

Πλήρωση ακροριζίου
1. Αποκτήστε πρόσβαση στο ακροριζίο και απονευρώστε τη ρίζα με μια χειρουργική φρέζα.
2. Προετοιμάστε την κοιλότητα του ακροριζίου σε βάθος 3-5 mm χρησιμοποιώντας μια υπερηχητική κεφαλή.
3. Απομονώστε την περιοχή και ελέγξτε την πλευρόσταση υγρασία με κώνους χάρτου. Ελέγξτε την αιμορραγία με κατάλληλη μέθοδο.
4. Εφαρμόστε το BC Universal RRM στον ριζικό σωλήνα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα όργανα.
5. Αφαιρέστε το πλεονάζον υλικό και καθαρίστε την επιφάνεια της ρίζας.
6. Ελέγξτε ότι το BC Universal RRM έχει τοποθετηθεί σωστά χρησιμοποιώντας ακτίνες X.
7. Αν το BC Universal RRM έχει πήξει τελείως, αποφράξτε τον ριζικό σωλήνα με προσωρινή αποκατάσταση για μία εβδομάδα.

Ακρορριζοπώφραξη
1. Απομονώστε το δόντι με έναν ελαστικό απομονωτήρα. Προβείτε σε χειρουργικό καθαρισμό του ριζικού σωλήνα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα όργανα και διαβρέξτε με NaOCl.
2. Στεγνώστε τον ριζικό σωλήνα με κώνους χάρτου και βάλτε Ca(OH)$_2$ μέσα στον ριζικό σωλήνα για να απολυμάνετε την περιοχή. Σφραγίστε τον ριζικό σωλήνα με προσωρινή αποκατάσταση για μία εβδομάδα.
3. Στην επόμενη επίσκεψη, απομονώστε το δόντι χρησιμοποιώντας έναν ελαστικό απομονωτήρα και αφαιρέστε το Ca(OH)$_2$. Καθαρίστε τον ριζικό σωλήνα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα όργανα και διαβρέξτε με NaOCl.
4. Εφαρμόστε το BC Universal RRM στον ριζικό σωλήνα χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα όργανα όπως έναν συμπυκνωτήρα ή κώνους χάρτου. Δημιουργήστε έναν ακροριζικό φραγμό 3-5 mm του BC Universal RRM.
5. Αφαιρέστε το πλεονάζον υλικό και καθαρίστε την επιφάνεια της ρίζας.
6. Ελέγξτε ότι το BC Universal RRM έχει τοποθετηθεί σωστά χρησιμοποιώντας ακτίνες X. Αν δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, αφαιρέστε το υλικό και επαναλάβετε την εφαρμογή.
7. Αν το BC Universal RRM έχει πήξει τελείως, αποφράξτε τον ριζικό σωλήνα για να ολοκληρώσετε τη θεραπεία.

Αποθήκευση
1. Να φυλάτε το BC Universal RRM σε ξηρό μέρος (10–25 °C). Να αποφεύγετε την έκθεση στο άμεσο φως του ήλιου.
2. Μη διατηρείτε την κάψουλα σε υγρό περιβάλλον όταν δεν χρησιμοποιείτε το BC Universal RRM.

Προφυλάξεις
1. Μόνο για οδοντική χρήση.
2. Τρέπεται να χρησιμοποιείται από οδοντίατρο και επαγγελματία του χώρου της οδοντιατρικής. Να λαμβάνετε υπόψη τη διαδικασία και τις προφυλάξεις.
3. Να το κρατάτε μακριά από τους μη οδοντιατρικούς χρήστες όπως παιδιά, ασθενείς κ.ο.κ.
4. Να αποφεύγετε την επαφή του υλικού με το δέρμα και τα μάτια. Αν το υλικό έρθει σε επαφή με το δέρμα, αφαιρέστε το αμέσως με ένα σφουγγάρι ή βαμβάκι και στη συνέχεια πλύνετε με τρεχούμενο νερό. Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, πλύνετε τα σε τρεχούμενο νερό αμέσως και ζητήστε ιατρική βοήθεια.
5. Μην εφαρμόζετε το BC Universal RRM με υπερβολική δύναμη μέσα στον ριζικό σωλήνα γιατί μπορεί να προκαλέσει βλάβες.
6. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε ασθενείς με γνωστές αλλεργίες στα συστατικά του προϊόντος.
7. Ελέγξτε τη θήκη για τυχόν ελαττώματα πριν από την εφαρμογή της. Μην το χρησιμοποιείτε αν η συσκευασία είναι κατεστραμμένη.
8. Μην το κατάπιετε.
9. Μην το χρησιμοποιείτε μετά την ημερομηνία λήξης.
10. Μόνο για μεμονωμένη χρήση. Μην το επαναχρησιμοποιείτε για να αποφύγετε τη μόλυνση.

Εγγύηση
VERICOM CO., LTD θα αντικαταστήσει όποιο προϊόν αποδειχτεί ότι είναι ελαττωματικό. Η VERICOM CO., LTD δεν φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια, άμεση ή επακόλουθη, που προκαλείται από την χρήση ή την ανικανότητα χρήσης του παραγοφαίνομενου προϊόντος. Πριν τη χρήση, είναι ευθύνη του χρήστη να εξακριβώσει την καταλληλότητα του προϊόντος για την επιδιωκόμενη χρήση του. Ο χρήστης αναλαμβάνει όλους τους σχετικούς κινδύνους και τις υποχρεώσεις.

it Materiale di riempimento del canale radicolare premiscelato

Descrizione
BC Universal RRM è una pasta in bioceramica premiscelata sviluppata per la copertura della polpa, la riparazione e il riempimento permanenti del canale radicolare. BC Universal RRM è erogato dalla capsula contenente la miscela di ossido alluminosilicato cemento, liquido, e diverse particelle composite. Si deposita nella radice senza il processo di miscelazione con acqua supplementare.

Composizione
- Composto in alluminosilicato di calcio - Ossido di zirconio - Agenta addensante

Tempo di solidificazione
Il tempo di solidificazione è inferiore a 25 minuti, misurato conformemente alla normal ISO 6876:2012. In un ambiente umido, il tempo di solidificazione potrebbe essere inferiore a 10 minuti. In un ambiente asciutto il tempo di solidificazione potrebbe essere ritardato.

Indicazioni per l'Uso
- Copertura della polpa - Riparazione della perforazione della radice
- Riparazione del riassorbimento della radice
- Riempimento della parte distale della radice - Apessificazione

Procedura raccomandata
Capsula
1. Prima di applicare BC Universal RRM, verificare eventuali danni o difetti nel prodotto.
2. Inserire la capsula nella pistola e rimuovere il cappuccio dalla capsula.
3. Premere delicatamente il grilletto per estrarre la quantità idonea di materiale dalla capsula. E impacchettare saldamente il materiale nell'area trattata.
4. A seconda dell'applicazione, BC Universal RRM può essere applicato da una pistola a capsula, un supporto o una spatola. Dopo aver posizionato BC Universal RRM, imballare saldamente il materiale nella zona trattata.
5. Completare il trattamento secondo metodi adeguati.

Copertura della polpa
[Indiretta]
1. La copertura indiretta della polpa è il miglior trattamento per la polpa normale o la pulpite reversibile. Non tentare una copertura indiretta della polpa per la pulpite irreversibile.
2. Isolare il dente con una diga di gomma e preparare la cavità con una fresa ad alta velocità.
3. Rimuovere tutta l'area cariosa infetta utilizzando una fresa rotonda a bassa velocità o/o un escavatore manuale.
4. Prima di esporre la polpa, sciacquare la superficie interna della preparazione della cavità. Eliminare l'umidità in eccesso o l'emorragia con un pellet di cotone asciutto.
5. Posizionare una quantità adeguata di BC Universal RRM sul pavimento della dentina e imballare il materiale, espandendosi sulla dentina sana. Rimuovere l'eccesso con un escavatore a mano, una microspazzola o un pellet di cotone.
6. Ricoprire BC Universal RRM con un sottile strato di cemento vetroionomerico estendendolo alla parete laterale della cavità dentinale Procedere al ripristino seguendo le istruzioni del fabbricante.
7. Se lo spessore della dentina del pavimento della cavità è troppo sottile, prima del restauro definitivo con un sistema in resina composita si raccomanda di seguire i cambiamenti dettagliati dei sintomi clinici.
8. Dopo il restauro, valutare la vitalità della polpa con una radiografia ogni 3-6 mesi.

[Diretta]
1. Isolare il dente con una diga di gomma e preparare la cavità con una fresa ad alta velocità.
2. Rimuovere tutte le carie utilizzando una fresa rotonda a bassa velocità e/o un escavatore a mano.
3. Una volta esposta la polpa, risciacquare la cavità e il sito di esposizione della polpa con NaOCl. In caso di sanguinamento, raggiungere l'emostasi posizionando delicatamente una pallina di cotone inumidita con NaOCl o soluzione fisiologica sterile sull'esposizione della polpa.
4. Posizionare una quantità adeguata di BC Universal RRM sopra l'esposizione utilizzando uno strumento idoneo e imballare il materiale. Rimuovere l'eccesso con una microspazzola o un pellet di cotone.
5. Ricoprire BC Universal RRM con un sottile strato di cemento vetroionomerico da stendere sulla dentina laterale circostante l'esposizione. Procedere al ripristino seguendo le istruzioni del fabbricante.
6. Si raccomanda di seguire i cambiamenti dettagliati dei sintomi clinici prima del ripristino finale con un sistema di resina composita.
7. Dopo il restauro, valutare la vitalità della polpa utilizzando una radiografia ogni 3-6 mesi.

Riparazione della perforazione/riassorbimento della radice
1. Isolare il dente con una diga di gomma. Scartare il canale radicale utilizzando strumenti adatti e irrigare con Napà.
2. Posizionare Ca(OH)$_2$ nel canale radicolare per disinfettare la zona per una settimana.
3. Alla visita successiva, isolare il dente utilizzando una diga di gomma e rimuovere Ca(OH)$_2$.
4. Controllare l'umidità in eccesso con punti di carta. Isolare il canale radicolare e identificare la perforazione.
5. Applicare BC Universal RRM alla perforazione utilizzando gli strumenti adatti come un applicatore o punti carta.
6. Verificare l'adeguata collocazione di BC Universal RRM utilizzando una radiografia. In caso contrario, rimuovere il materiale e ripetere l'applicazione.
7. Posizionare un pellet di cotone umido nel canale radicolare, che viene preparato spremendo un pellet di cotone bagnato, e sigillare il canale radicolare con il restauro temporaneo per più di 4 ore.
8. Dopo 4 ore o alla visita successiva, isolare il dente con una diga di gomma ed esaminare se il materiale è completamente solidificato. In caso contrario, rimuovere il materiale e ripetere l'applicazione.
9. Se BC Universal RRM è completamente solidificato, otturare il canale radicolare per completare il trattamento.

Riempimento della parte distale della radice
1. Ottenere l'accesso alla parte distale della radice e asportare la radice con una fresa chirurgica.
2. Preparare la cavità terminale con una profondità di 3-5 mm utilizzando una punta ultrasonica.
3. Isolare la zona e controllare l'umidità in eccesso con punti di carta. Controllare l'emorragia con un metodo idoneo.
4. Applicare BC Universal RRM al canale radicolare utilizzando gli strumenti idonei.
5. Rimuovere il materiale in eccesso e pulire la superficie della radice.
6. Verificare l'adeguata collocazione di BC Universal RRM utilizzando una radiografia.

Apessificazione
1. Isolare il dente con una diga di gomma. Sbrigliare il canale radicolare con strumenti adeguati e irrigare con NaOCl.
2. Asciugare il canale radicolare con punti di carta e posizionare Ca(OH)$_2$ nello stesso per disinfettare la zona. Sigillare il canale radicolare con il restauro temporaneo per una settimana.
3. Alla visita successiva, isolare il dente utilizzando una diga di gomma e rimuovere Ca(OH)$_2$. Pulire il canale radicolare con strumenti adeguati e irrigare con NaOCl.
4. Applicare BC Universal RRM al canale radicolare utilizzando gli strumenti adatti come un applicatore o punti carta. Create una barriera apicale di 3-5 mm di BC Universal RRM.
5. Rimuovere il materiale in eccesso e pulire la superficie della radice.
6. Verificare l'adeguata collocazione di BC Universal RRM utilizzando una radiografia. In caso contrario, rimuovere il materiale e ripetere l'applicazione.
7. Se BC Universal RRM è completamente solidificato, otturare il canale radicolare per completare il trattamento.

Stoccaggio
1. Conservare BC Universal RRM in un luogo fresco (10~25°C). Evitare di esporsi alla luce diretta del sole.
2. Mantenere sigillata ogni busta quando non si utilizza BC Universal RRM.

Precauzioni
1. Solo per uso odontoiatrico.
2. Tale utilizzo dovrebbe essere effettuato da un dentista o da un professionista odontoiatrico. Osservare la procedura e le precauzioni.
3. Tenerlo lontano da non addetti ai lavori in ambito odontoiatrico, compresi bambini, anziani e altri.
4. Evitare il contatto del materiale con la pelle e gli occhi. Se il materiale entra in contatto con la pelle, rimuoverlo immediatamente con una spugna o un cotone e procedere al lavaggio in acqua corrente. In caso di contatto con gli occhi, lavarli immediatamente in l'acqua corrente e rivolgersi al medico.
5. Non applicare BC Universal RRM con una forza eccessiva nel canale radicolare, in quanto può causare danni.
6. Non utilizzare questo prodotto in pazienti con allergie note agli ingredienti del prodotto.
7. Verificare la presenza di difetti in una custodia prima dell'applicazione. Non usare se la confezione è danneggiata.
8. Non ingoiare e ingerire.
9. Non utilizzare successivamente alla data di scadenza.
10. Solo per un utilizzo singolo. Non riutilizzare per prevenire la contaminazione.

Garanzia
VERICOM CO., LTD. sostituirà il prodotto che si è dimostrato difettoso. VERICOM Co., LTD, non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'impossibilità di utilizzare il prodotto descritto. Prima dell'uso, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'idoneità del prodotto all'uso previsto. L'utilizzatore si assume tutti i rischi e le responsabilità in relazione a ciò.

lt Iš anksto paruošta šaknų kanalų plombinė medžiaga

Aprašas
„BC Universal RRM" yra iš anksto paruošta biokeraminė pasta, skirta pulpai uždengti, nuolatinių šaknų kanalams taisyti ir plombuoti. „BC Universal RRM" tiekiamas kapsulėje, kurioje yra kalcio aluminosilikatinio cemento, skysčio ir kelių sudėtinių dalelių mišinys. Jis sustingsta šaknyse, nereikia papildomai maišyti su vandeniu.

Sudėtis
– Kalcio aliumosilikato junginys – Cirkonio oksidas – Tirštiklis

Stingimo laikas
Stingimo laikas – mažiau nei 25 minutės, apskaičiuotas remiantis ISO6876:2012 standartu. Drėgnoje aplinkoje stingimo laikas gali būti trumpesnis nei 10 minučių. Sausoje aplinkoje stingimo laikas gali būti ilgesnis.

Naudojimo indikacijos
– Pulpos padengimas – Šaknies perforacijos taisymas
– Šaknies rezorbcijos taisymas – Šaknies užpildymas – Apeksifikacija

Rekomenduojama procedūra
Kapsulė
1. Prieš naudodami „BC Universal RRM", patikrinkite, ar produktas nėra pažeistas ar sugadintas.
2. Įstatykite kapsulę į pistoletą ir nuimkite kapsulės dangtelį.
3. Įveiniai paspauskite gaiduką, kad iš kapsulės būtų išspaustas reikiamas medžiagos kiekis. Kruopščiai padenkite medžiagą į apdorotą vietą.
4. Priklausomai nuo naudojimo būdo, „BC Universal RRM" gali būti uždedama kapsulinių pistoletų, zondų arba meteliu. Įstėpę daniles kanalą „BC Universal RRM", kruopščiai padenkite medžiaga apdorotą vietą.
5. Užbaikite gydymą pagal atitinkamus metodus.

Pulpos padengimas
[Netiesioginis]
1. Netiesioginis pulpos padengimas – geriausias normaliosios pulpos arba grįžtamojo pulpito gydymo būdas. Neįmeginkite atlikti netiesioginio pulpos padengimo esant negrįžtamam pulpitui.
2. Izoliuokite dantį koferdamu ir atlikite ertmės paruošimo darbus naudodami greitaeigę freza.
3. Pašalinkite visą infekuotą ėduonies plotą naudodami apvalią frezą (nedideliu greičiu) ir (arba) ekskavatorių.
4. Prieš atidengdami pulpą, nuplaukite vidinį preparuotos ertmės paviršių. Drėgmės perteklių ar kraujosrutvas pašalinkite sausu vatos rutuliuku.
5. Uždėkite pakankamą kiekį „BC Universal RRM" ant dentino dugno ir paskirstykite ją tolygiai su sveiku dentinu. Perteklių pašalinkite ekskavatoriumi, mikrošepetėliu arba vatosrutuliuku.
6. Padenkite „BC Universal RRM" plonu stiklo jonomero cemento sluoksniu ant šoninės dentino ertmės sienelės. Danties restauraciją atlikite pagal gamintojo nurodymus.
7. Jei ertmės dugno dentino storis yra per plonas, rekomenduojama stebėti klinikinių simptomų pokyčius prieš galutinį restauravimą kompozito dervos sistema.
8. Po restauracijos kas 3-6 mėnesius padarykite rentgeno nuotrauką ir įvertinkite pulpos gyvybingumą.

[Tiesioginis]
1. Izoliuokite dantį koferdamu. Išvalykite šaknies kanalą specialiais instrumentais ir įrigiuokite su NaOCl.
2. Šaknies kanalą nusausinkite popieriniais kaiščiais ir įleiskite Ca(OH)2, kad dezinfekuotumėte vietą. Uždarykite šaknies kanalą laikina restauracija sayaitei,
3. Kito vizito metu izoliuokite dantį koferdamu ir pašalinkite Ca(OH)2. Šaknies kanalą išvalykite specialais instrumentais ir praplaukite NaOCl.
4. Uždėkite „BC Universal RRM" ant šaknies kanalo naudodami tinkamas priemones, pvz., plagerį arba popierinius kaiščius. Sukurkite 3–5 mm viršūnėnį „BC Universal RRM" barjerą.
5. Pašalinkite medžiagos perteklių ir nuvalykite šaknies paviršių.
6. Patikrinkite, ar „BC Universal RRM" tinkamai uždėtas, padarę rentgeno nuotrauką. Jei ne, pašalinkite medžiagą ir pakartokite procedūrą.
7. Jei „BC Universal RRM" yra visiškai sustingęs, atlikite šaknies kanalo obturaciją, kad užbaigtumėte gydymą.

Laikymas
1. Laikykite „BC Universal RRM" vėsioje vietoje (10~25 °C). Venkite tiesioginių saulės spindulių.
2. Kai nenaudojate „BC Universal RRM", laikykite kiekvieną pakuotę uždarytą.

Įspėjimai
1. Skirta naudoti tik odontologijos srityje.
2. Šį preparatą turėtų naudoti odontologai ir odontologijos specialistai. Laikykitės procedūros ir atsargumo priemonių.
3. Produktą laikykite vaikams, vyresniai amžiaus žmonėms ir kitiems pašaliniams asmenims nepasiekiamoje vietoje.
4. Venkite medžiagos sąlyčio su oda ir akimis. Medžiagai patekus ant odos, nedelsdami pašalinkite ją kempine ar medviliniu tamponu ir nuplaukite po tekančiu vandeniu. Jeigu ji pateko į akis, nedelsdami praplaukite po tekančiu vandeniu ir kreipkitės į gydytoją.
5. Pernelyg stipriai nespauskite „BC Universal RRM" į šaknies kanalą, nes tai gali sukelti problemų.
6. Nenaudokite šio produkto pacientų, kuriems nustatyta alergija produkto sudedamosioms dalims, gydymui.
7. Prieš uždėdami patikrinkite, ar pakuotė neturi pažeidimų. Nenaudokite, jei pakuotė pažeista.
8. Nepraryklite.
9. Nenaudokite pasibaigusio naudojimo laikui.
10. Skirta naudoti tik vieną kartą. Nenaudokite pakartotinai, kad išvengtumėte užteršimo.

Garantija
VERICOM CO., LTD pakeis gaminį, jei bus įrodyta, kad jis yra nekokybiškas. VERICOM, LTD neprisiima atsakomybės už bet kokią tiesioginę ar netiesioginę žalą ar nuostolius, atsiradusius dėl aprašyto gaminio naudojimo ar negalėjimo juo naudotis. Prieš pradedant naudoti, naudotojas privalo nustatyti, ar gaminys tinka naudoti pagal paskirtį. Naudotojas prisiima visą su tuo susijusią riziką ir atsakomybę.

pt Material de enchimento pré-misturado para canal radicular

Descrição
BC Universal RRM é uma pasta biocerâmica premisceslata sviluppata per la copertura della polpa, la riparazione e il riempimento permanenti del canale radicolare. BC Universal RRM è erogato dalla capsula contenente la miscela di ossido alluminosilicato cemento, liquido, e diverse particelle composite. Si deposita nella radice senza il processo di miscelazione con acqua supplementare.

Composição
- Composto in alluminosilicato di calcio - Ossido di zirconio - Agenta addensante

Tempo di solidificazione
Il tempo di solidificazione è inferiore a 25 minuti, misurato conformemente alla normal ISO 6876:2012. In un ambiente umido, il tempo di solidificazione potrebbe essere inferiore a 10 minuti. In un ambiente asciutto il tempo di solidificazione potrebbe essere ritardato.

Indicazioni per l'Uso
- Copertura della polpa - Riparazione della perforazione della radice
- Riparazione del riassorbimento della radice
- Riempimento della parte distale della radice - Apessificazione

Procedura raccomandata
Capsula
1. Prima di applicare BC Universal RRM, verificare eventuali danni o difetti nel prodotto.
2. Inserire la capsula nella pistola e rimuovere il cappuccio dalla capsula.
3. Premere delicatamente il grilletto per estrarre la quantità idonea di materiale dalla capsula. E impacchettare saldamente il materiale nell'area trattata.
4. A seconda dell'applicazione, BC Universal RRM può essere applicato da una pistola a capsula, un supporto o una spatola. Dopo aver posizionato BC Universal RRM, imballare saldamente il materiale nella zona trattata.
5. Completare il trattamento secondo metodi adeguati.

Copertura della polpa
[Indiretta]
1. La copertura indiretta della polpa è il miglior trattamento per la polpa normale o la pulpite reversibile. Non tentare una copertura indiretta della polpa per la pulpite irreversibile.
2. Isolare il dente con una diga di gomma e preparare la cavità con una fresa ad alta velocità.
3. Rimuovere tutta l'area cariosa infetta utilizzando una fresa rotonda a bassa velocità e/o un escavatore manuale.
4. Prima di esporre la polpa, sciacquare la superficie interna della preparazione della cavità. Eliminare l'umidità in eccesso o l'emorragia con un pellet di cotone asciutto.
5. Posizionare una quantità adeguata di BC Universal RRM sul pavimento della dentina e imballare il materiale, espandendosi sulla dentina sana. Rimuovere l'eccesso con un escavatore a mano, una microspazzola o un pellet di cotone.
6. Ricoprire BC Universal RRM con un sottile strato di cemento vetroionomerico estendendolo alla parete laterale della cavità dentinale Procedere al ripristino seguendo le istruzioni del fabbricante.
7. Se lo spessore della dentina del pavimento della cavità è troppo sottile, prima del restauro definitivo con un sistema in resina composita si raccomanda di seguire i cambiamenti dettagliati dei sintomi clinici.
8. Após a restauração, avalie a vitalidade da polpa usando um raio-X a cada 3-6 meses.

[Direto]
1. Isole o dente com uma retenção de borracha e conclua a preparação da cavidade usando uma broca de alta velocidade.
2. Retire todas as cáries com uma broca redonda a baixa velocidade e/ou uma escavadora manual.
3. Uma vez a polpa exposta, lave a cavidade e o local da exposição da polpa com NaOCl. Se ocorrer hemorragia, obtenha a hemostase colocando suavemente um rolo de algodão humedecido com NaOCl ou soro fisiológico esterilizado sobre a exposição da polpa.
4. Coloque uma quantidade adequada de BC Universal RRM sobre a exposição utilizando um instrumento apropriado e acondicione o material. Remova o excesso com uma microescova ou um rolo de algodão.
5. Cubra o BC Universal RRM com uma fina camada de cimento de ionómero de vidro que se estende sobre a dentina lateral que rodeia a exposição. Efetue a restauração de acordo com as instruções do fabricante.
6. E recomendado que acompanhe as alterações detalhadas dos sintomas clínicos antes da restauração final com um sistema de resina composta.
7. Após a restauração, avalie a vitalidade da polpa usando um raio-X a cada 3-6 meses.

Reparação de Perfuração/Reabsorção da Raiz
1. Isole o dente com uma retenção de borracha. Desbride o canal com de instrumentos adequados e irrigue com NaOCl.
2. Coloque Ca(OH)$_2$ no canal radicular para desinfetar a zona durante uma semana.
3. No consulta seguinte, isole o dente com uma retenção de borracha e remova o Ca(OH)$_2$.
4. Controle o excesso de humidade com pontas de papel. Isole o canal radicular e identifique a perforação.
5. Aplique BC Universal RRM na perfuração usando os instrumentos adequados, como um aplicador ou pontas de papel.
6. Verifique a colocação adequada do BC Universal RRM utilizando um raio-X. Caso contrário, remova o material e repita a aplicação.
7. Coloque um rolo de algodão humido no canal radicular, que é preparado apertando um rolo de algodão molhado, e sele o canal radicular com a restauração temporária durante mais de 4 horas.
8. Passadas 4 horas ou na consulta seguinte, isole o dente com uma retenção de borracha e examine se o material está totalmente fixado. Caso contrário, remova o material e repita a aplicação.
9. Se o BC Universal RRM estiver totalmente fixado, otture o canal radicular para concluir o tratamento.

Preenchimento da parte distale da radice
1. Obtenha acesso à extremidade da raiz e resseque a raiz com uma broca cirúrgica.
2. Prepare a cavidade da extremidade da raiz com uma profundidade de 3-5 mm utilizando uma ponta ultrassónica.
3. Isole a área e controle o excesso de humidade com pontas de papel. Controle a hemorragia com um método apropriado.
4. Aplique BC Universal RRM ao canal radicular utilizando os instrumentos adequados.
5. Remova o material em excesso e limpe a superfície da raiz.
6. Verifique a colocação adequada do BC Universal RRM utilizando um raio-X.

Apexificação
1. Isole o dente com uma retenção de borracha. Desbride o canal com instrumentos adequados e irrigue com NaOCl.
2. Seque o canal radicular com pontas de papel e cologue Ca(OH)$_2$ no canal radicular para desinfetar a área. Sele o canal radicular através da restauração temporária durante uma semana.
3. Em la siguiente visita, aísle el diente usando una junta de goma y retire el Ca(OH)$_2$. Limpie el conducto radicular con los instrumentos adecuados e irrigue con NaOCl.
4. Aplique BC Universal RRM al conductor radicular utilizando los instrumentos adecuados, como un atacador o puntos de papel. Cree una barrera apical de 3-5 mm de BC Universal RRM.
5. Elimine el exceso de material y limpie la superficie de la raíz.
6. Compruebe la colocación adecuada del BC Universal RRM mediante una radiografía. Si no es así, retire el material y repita la aplicación.
7. Si BC Universal RRM está completamente fraguado, obture el conducto radicular para completar el tratamiento.

Almacenamiento
1. Mantenga BC Universal RRM en un lugar fresco (10 – 25 °C). Evite la luz solar directa.
2. Mantenga cada bolsa sellada cuando no use BC Universal RRM.

Precauciones
1. Solo para uso dental.
2. Debe ser utilizado por un dentista y profesional dental. Respete el procedimiento y las precauciones.
3. Manténgalo alejado de usuarios no dentales como niños, ancianos y otros.
4. Evite el contacto del material con la piel y los ojos. Si el material entra en contacto con la piel, retírelo inmediatamente con una esponja o algodón y, a continuación, lávela bajo agua corriente. En caso de contacto con los ojos, lávelos inmediatamente bajo agua corriente y busque atención médica.
5. No aplique BC Universal RRM con fuerza excesiva en el conducto radicular, ya que puede resultar en daños.
6. No use este producto en pacientes con alergias conocidas a los ingredientes del producto.
7. Compruebe si hay defectos en la bolsa antes de su aplicación. No utilice si el envase está dañado.
8. No tragar e ingerir.
9. No usar después de la fecha de caducidad.
10. Para un solo uso. No reutilizar para evitar la contaminación.

Garantía
A VERICOM CO., LTD substituirá o produto comprovadamente defeituoso. A VERICOM Co., LTD. não assume qualquer responsabilidade por danos ou perdas, diretos ou consequenciais, decorrentes da utilização ou incapacidade de utilização do produto descrito. Antes da utilização, é da responsabilidade do utilizador determinar a adequação do produto à finalidade a que se destina. O utilizador assume todos os riscos e responsabilidades relacionados.

es Material de llenado de canal radicular premezclado

Descripción
BC Universal RRM es una pasta biocerámica premezclada desarrollada para el recubrimiento de pul